





AIRTEX® classic

TECHNICAL TEXTILES FOR
SHADING AND SUN PROTECTION

Achtung!
Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich
und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!
By reason of reproduction colour display is not bindingly and can
differ to original due to browser and monitor.



9577 weiß
170, 240 cm

9823 natur
170 cm

9875 sisal
170, 240 cm

9816 bahamabeige
170 cm

9526 gelb
170 cm

9527 orange
170 cm

9671 hellrot
170 cm

9675 kirschrot
170 cm

9878 terrakotta
170 cm


9879 weinrot
170 cm

9767 smaragdgrün
170 cm

9710 moosgrün
170 cm




9701 himmelblau
170 cm




9793 lagune
170 cm



9545 blau
170 cm




9876 silber
170, 240 cm




9741 perlgrau
170 cm




9653 hellgrau
170, 240 cm



9801 nickelgrau
170, 240 cm



9665 mausgrau
170 cm



9654 dunkelgrau
170 cm



9853 schwarz
170 cm



AIRTEX® classic

4107 4911

Beschichtung

Coating
Spalmatura
Enduction
Покрытие

Gesamtgewicht

Total weight
Peso totale
Poids total
Общий вес

Reißkraft

Tensile strength
Resistenza alla trazione
Résistance rupture
Прочность на растяжение

Kette/Schuss

warp/weft
Ordito/Trama
chaîne/trame
основа/уток

Weiterreißfestigkeit

Tear strength
Resistenza alla lacerazione
Résistance déchirure
Прочность на разрыв

Kette/Schuss

warp/weft
Ordito/Trama
chaîne/trame
основа/уток

Temperaturbeständigkeit

Temperature resistance
Resistenza alla temperatura
Températures maximum d'utilisation
Температурный режим

Sonnenschutzfaktor

Solar protection factor
Fattore di protezione solare
Facteur de protection solaire
Фактор солнцезащиты

Lichtechtheit

Light fastness
Solidità alla luce
Tenue du coloris à la lumière
Цветостойчивость

Wetterechtheit

Weather fastness
Resistenza alle intemperie
Résistance aux intempéries
Погодостойчивость

Wasserdruckbeständigkeit

Resistance against water pressure
Impermeabilità
Résistance à la pression d'eau
Прочность при напоре столба воды

Wasserabweisung

Hydrophobicity
Impermeabilità all'acqua
Hydrophobe
Гидрофобность

Knickfestigkeit

Crack resistance
Resistenza alla piegatura
Résistance aux plis
Прочность на изгиб

Trägermaterial

Base fabric
Tessuto di supporto
Tissu
Основа

einseitig Acrylat

Acrylic on top side
Acrilato su un lato
Acrylique face endroit
Акрил с одной стороны

200 g/m²

EN ISO 2286-2

2200 / 1000 N/50 mm

DIN EN ISO 1421/V1

280 / 80 N

DIN 53363

-40 °C* / +70 °C

DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)

80

UV Standard 801**

Note 6-B

DIN EN ISO 105 B02

Note 6-B

DIN EN ISO 105 B04

70 hPa***

DIN EN 20811

Note >80

DIN EN 24920 Spraytest
AATCC-22 Spray Test

50.000

DIN 53359 A

Keine Risse

No cracks
Nessuna piega
Pas de rupture
без разрывов

100 % PES

DIN ISO 2076

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Ge-
ringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit
der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Texno-
logies-Produkte entsprechen der EU-Ver-
ordnung REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals). Die Herstellung
unserer technischen Textilien ist nach DIN
9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfra-
ge, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are
average values. Colours are subject to slight
variations. References made to RAL are
indications only. Always check the validity
of fire certificate. All Mehler Technologies
products are in accordance with the European
REACH directive (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals). Manufactured in
Germany under the internationally recognized
standard of quality DIN 9001. Other versions
upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di
produzione. Sono possibili leggere variazioni
di colore. I colori sono prodotti in rispondenza
alla scala RAL. Verificare sempre la validità
delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler
Technologies rispondono alla normativa REACH
(Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è
certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si
possono produrre altre versioni. Modifiche della
gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des
valeurs moyennes. Sous réserve de légers
changements de coloris. Coloris approchants
RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des
certificats anti-feu. Tous les produits Mehler
Technologies sont conformes à la réglemen-
tation Européenne REACH – enregistrement,
évaluation et autorisation des substances
chimiques. Toutes nos fabrications sont
européennes selon les standards de qualité
internationaux DIN 9001. Autres versions sur
demande, sous réserve de modifications de
la gamme.

Все указанные технические данные
базируются на основе выявленных средних
показателей. Цвета приближены к RAL.
Незначительные цветовые отклонения
возможны. Все продукты Mehler Technologies
соответствуют ЕС директиве «REACH»
(Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals). Проверяйте срок действия
сертификата пожарной безопасности.
Произведено и сертифицировано в
Германии согласно нормативам стандартов
качества DIN 9001. Другие варианты по
запросу. Возможны изменения в программе.

* Gilt nur für neue, ungebrauchte Ware.

* This applies only to new and unused fabric.

* Si intende su tessuti nuovo e non utilizzato

* Valable pour des marchandises neuves, non utilisées.

* распространяется только на новый,
неиспользованный товар

** Gilt nicht für Farbe 9876 Silber

** This applies not for colour 9876 silver

** Non vale per il colore 9876 argento

** Non valable pour le coloris 9876 argent

** не распространяется на цвет 9876 серебро

*** 70 hPa entspricht einer Wassersäule von 70 cm bei
einer Prüffläche von 100 cm²

*** 70 hPa comes up to a water column of 70 cm on a
test surface of 100 cm²

*** 70 hPa correspondent à une colonne d'eau de 70 cm
avec une surface de test de 100cm²

*** 70 hPa corrisponde a colonna d'acqua di 70 cm per
una superficie analizzata di 100 cm²

*** 70 гПа соответствуют 70 см водного столба в
испытательной зоне размером 100 кв.см.



Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-texnologies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-texnologies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
info-it@mehler-texnologies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-texnologies.com

Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-texnologies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-texnologies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
info-tr@mehler-texnologies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-texnologies.com

**United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC**
13 Sheikh Rashid Road, Al Garhoud 214
Ithraa Tower, Office no. 803, Dubai-UAE
info-uae@mehler-texnologies.com

**India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-texnologies.com

**Malaysia /
Low & Bonar South East Asia**
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info-mys@mehler-texnologies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-texnologies.com

Australia / Low & Bonar Office
PO BOX 339, Waterford West,
Queensland 4133, Australia
info-aus@mehler-texnologies.com

China / Eusource International
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
info-chn@mehler-texnologies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info-de@mehler-texnologies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info-de@mehler-texnologies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Karia Čapka 1085
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info-cz@mehler-texnologies.com